



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4350



# 检验检测报告

报告编号:TL226-241390

样品名称 德爱威乐易涂墙面漆

型号规格 合格品, 内墙涂料

委托单位 德爱威(中国)有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司  
国家建筑工程材料质量检验检测中心





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4350

上海建科检验有限公司  
国家建筑工程材料质量检验检测中心  
检验检测报告

检验类别: 普通送样

委托编号: TL22-241334

报告编号: TL226-241390

第1页共3页

委托单位	德爱威 (中国) 有限公司	联系方式	4001111895
单位地址	上海市普陀区祁连山南路2891弄100号	委托日期	2024年06月18日
样品名称	德爱威乐易涂墙面漆	样品编号	TL22-241334-01
生产单位	--	生产日期	--
型号规格	合格品, 内墙涂料	批号	--
样品数量	2kg	代表数量	--
商 标	Caparol	到样日期	2024年06月18日
样品状态	白色液体		
判定依据	GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》		
检验日期	2024年06月19日~2024年07月04日	签发日期	2024年07月12日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品物理性能符合GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》中规定的合格品技术指标; 有害物质限量符合GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》中规定的内墙涂料技术指标。检验结果见汇总页。  检验机构 (盖章)		
备 注	--		

批准: 胡晓珍

胡晓珍

审核: 李剑

李剑

编制: 董雄文

董雄文



# 上海建科检验有限公司

## 国家建筑工程材料质量检验检测中心

### 检验检测报告

检验类别: 普通送样  
委托编号: TL22-241334

报告编号: TL226-241390  
第2页 共3页

检测结果汇总						
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定	
1	在容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	GB/T 9756-2018	合格	
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	GB/T 9756-2018	合格	
3	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	GB/T 9268-2008	合格	
4	低温成膜性	5°C成膜无异常	5°C成膜无异常	GB/T 9756-2018	合格	
5	涂膜外观	正常	正常	GB/T 9756-2018	合格	
6	干燥时间 (表干), h	≤2	<2	GB/T 1728-1979(1989)	合格	
7	对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.94	GB/T 23981-2009	合格	
8	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	GB/T 9756-2018	合格	
9	耐洗刷性, 次	≥350	500次通过	GB/T 9756-2018	合格	
10	VOC含量, g/L	≤80	29	GB/T 23986-2009 GB 18582-2020	合格	
11	甲醛含量, mg/kg	≤50	未检出	GB/T 23993-2009	合格	
12	苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)], mg/kg	≤100	未检出	GB/T 23990-2009	合格	
13	总铅 (Pb) 含量 (限色漆和腻子), mg/kg	≤90	未检出	GB/T 30647-2014	合格	
14	可溶性重金属含量 (限色漆和腻子)	镉 (Cd) 含量, mg/kg	≤75	未检出	GB/T 23991-2009	合格
		铬 (Cr) 含量, mg/kg	≤60	未检出		合格
		汞 (Hg) 含量, mg/kg	≤60	未检出		合格



# 上海建科检验有限公司

## 国家建筑工程材料质量检验检测中心

### 检验检测报告

检验类别：普通送样  
委托编号：TL22-241334

报告编号：TL226-241390  
第3页共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
15	烷基酚聚氧乙烯醚总含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(OC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) <sub>n</sub> OH, 简称OP <sub>n</sub> EO]和王基酚聚氧乙烯醚[C <sub>9</sub> H <sub>19</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(OC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) <sub>n</sub> OH, 简称NP <sub>n</sub> EO], n=2~16}, mg/kg	≤1000	未检出	GB/T 31414-2015	合格
说 明	<p>应委托单位要求： 1、序号1-9项按GB/T 9756-2018中合格品进行全性能判定。其中，耐洗刷性按委托单位要求检测500次。 2、序号10-15项按GB 18582-2020中内墙涂料进行全性能判定。</p> <p>——未检出说明： 甲醛含量&lt;5mg/kg。 苯系物总含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]&lt;50mg/kg。 总铅(Pb)含量&lt;9mg/kg。 可溶性重金属镉(Cd)含量&lt;1mg/kg, 可溶性重金属铬(Cr)含量&lt;3mg/kg, 可溶性重金属汞(Hg)含量&lt;0.5mg/kg。 烷基酚聚氧乙烯醚总含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-(OC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>n</sub>OH, 简称OP<sub>n</sub>EO]和王基酚聚氧乙烯醚[C<sub>9</sub>H<sub>19</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-(OC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>n</sub>OH, 简称NP<sub>n</sub>EO], n=2~16}&lt;10mg/kg。</p>				

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号(邮编：201108) 021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2021-1

- 声 明：
- 1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
  - 2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
  - 3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
  - 4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
  - 5、送样检验结果仅对来样负责。

